



عمادة البحث العلمي

Deanship of Scientific research

تفاصيل البحث:

<p>عنوان البحث :</p> <p>الأبعاد الاقتصادية لسياسات سوق العمل السعودي.</p> <p>الوصف :</p> <p>الشبة السائلة هي محلول كبريتات الألومنيوم الذي له التركيب العام $\text{Al}_2\text{XH}_2\text{O}$ وعلى مدى سنوات عديدة كان يتم إنتاج الشبة الصبلة المحتوية على 17% الومنيا لسهولة التعبئة وانخفاض تكلفة الشحن لمسافات طويلة أما الآن فقد أصبحت الشبة السائلة هي الأكثر انتشاراً لانخفاض تكلفة تخزينها وتداولها . وتستخدم كبريتات الألومنيوم في صناعة الورق وكمادة مرطبة في معالجة مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الصناعية السائلة وهي لا تنتج محلياً وإنما يتم استيرادها لتلبية المتطلبات المحلية . وقد تم هذا البحث لدراسة استخدام الطفلة المحلية المنتشر تواجدها في المملكة العربية السعودية في إنتاج الشبة السائلة . وقد تم إجراء البحث باستخدام طفلة محلية تحتوي على 29.4% أكسيد الألومنيوم بعد طحنه وتنشيطها بالكلسنة ثم معالجة الطفلة المنشطة بحامض الكبريتيك لاستخلاص الألومنيا . وبالنسبة لخطوة التنشيط فقد تم دراسة تأثير كلاً من حجم الجبباث ، درجة حرارة وزمن الكلسنة على درجة استخلاص الألومنيا وأكسيد الحديد وأوضحت تجارب الاستخلاص والتي تمت باستخدام الكمية النظرية من حامض الكبريتيك تركيز 40% عند درجة الغليان لمدة ساعة باستخدام طفلة مطحونة ما بين 8 إلى 200 مش نظام تايلر للمناخل ، مع تغيير درجة حرارة الكلسنة من 450 إلى 900 درجة مئوية وتغيير زمن الكلسنة من 15 - 180 دقيقة أنه يمكن استخلاص 90.9% من الألومنيا باستخدام طفلة لها حجم جبباث - 65 مش منشطة بالتسخين عند درجة 700 مئوية لمدة ساعة . وأوضحت التجارب التي أجريت حول تأثير تركيز حامض الكبريتيك على درجة استخلاص الألومنيا باستخدام الكمية النظرية من الحامض والاستخلاص عند درجة الغليان أن تركيز 40% هو التركيز المفضل الذي يحقق نسبة عالية من استخلاص الألومنيا ويعطي خليط تفاعل ذو خواص سريان مناسبة . وبالنسبة لخطوة الاستخلاص فقد أوضحت التجارب التي تم إجراءها لتعيين تأثير تغيير نسبة الحامض إلى الطفلة من 120% - 50% من الكمية النظرية وتغيير زمن استخلاص من 4/1 إلى 3 ساعات باستخدام طفلة حجم جبباثها 65- مش ومنشطة بالشحن عند 700 درجة مئوية لمدة ساعة وباستخدام حامض تركيز 40% عند درجة الغليان أنه يمكن استخلاص 88.6% من الألومنيا باستخدام 88.1% فقط من الكمية النظرية من الحامض تركيز 40% وزمن استخلاص ساعتين . وبين تحليل الناتج احتواه على 8.1% الومنيا (23.04% كبريتات الألومنيوم) وهذه النسبة مناسبة للموصفات التجارية لنقل وتخزين محليل الشبة ولم يتم إجراء أي تجربة لفصل أيونات الحديد من محلول الشبة الناتج للاستفادة من الخصائص المرتبطة لكبريتات الحديد المماثلة للخواص المرتبطة لكبريتات الألومنيوم .</p> <p>نوع البحث :</p> <p>بحث مدعم</p> <p>سنة البحث :</p> <p>1409</p> <p>تاريخ الإضافة على الموقع :</p> <p>Wednesday, April 30, 2008</p>	<p>الصفحة الرئيسية</p> <p>نبذه عن البحث</p> <p>قائمة الروابط</p> <p>صفحة العمادة المحدثة</p> <p>الأبحاث</p> <p>دليل المنسوبين</p> <p>عدد زيارات هذه الصفحة: 5</p> <p>SHARE</p>
--	--

الباحثون:

اسم الباحث (عربى)	المرتبة العلمية	البريد الإلكتروني	نوع الباحث	باحث رئيسى
سيد فتحي أحمد الخولي				